

# ARGILE

couleurs de terre

---

## ARGILE mat velouté

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 6a/7 b2

---

### INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE mat velouté» est une peinture acrylique et polyuréthane en phase aqueuse, d'aspect tendu, lisse et soyeux, très agréable d'application.
Destination	Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc...
Avantages	Sans odeur Nettoyage des outils à l'eau Garnissant et opacifiant Application aisée.
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient max 30 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

### CARACTERISTIQUES

Aspect	Tendu – mat velouté. Brillance : 3-5% à 60°, 8-10% à 85°.
Application	Brosse Pistolet Rouleau (mousse floquée, polyamide texturé ou microfibre 6-8 mm ou 12 mm) Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,45
Rendement	10 m <sup>2</sup> au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 -12 heures.
Lavabilité	Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon).

## CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	184
Conditionnements	0.75L - 2.5L - 5L - 10L

## MISE EN ŒUVRE

Destination	<p>Ce produit décoratif, d'un aspect mat velouté très subtil et d'une remarquable finesse de grain, est destiné à des pièces à usage normal (chambres, séjours, salons, bureaux, couloirs etc...). Il a une bonne résistance au nettoyage. Cependant, sur des supports soumis à des agressions ou à des lessivages fréquents (humidité, frottements, chambres d'enfants, cages d'escaliers...), on préférera l'usage d'«ARGILE laque satinée intérieure» dont le film est particulièrement résistant, lavable et lessivable.</p>
Préparation des supports	<p>L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.</p> <p>«ARGILE mat velouté» s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage, époussetage ...) en intérieur sur les supports suivants :</p> <p>Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche d'«ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur anciennes peintures mates, vérifier l'adhérence de l'ancien revêtement, retirer les parties adhérent mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires. Appliquer une couche de «ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux non ferreux (alu, cuivre...) et support où l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) après ponçage appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).</p> <p>Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérent mal, poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel»</p>

#### Application

Sur meubles, retirer toutes traces de cire (décapant cire), poncer soigneusement ou décaper les anciens vernis, appliquer une couche de «ARGILE primaire universel», puis deux couches d'«ARGILE mat velouté». Protéger les faces sollicitées (frottement, chocs, liquides etc...) par une ou deux couches de vernis approprié (nous consulter).

Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de «ARGILE primaire universel», puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des redressements de fibres.

Si d'anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de «ARGILE primaire universel».

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'«ARGILE mat velouté» à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur des petites surfaces bien préparées, nous recommandons un rouleau 6-8 mm pour un très bon rendu.

Sur des supports plus structurés ou des surfaces importantes, nous recommandons un rouleau 10-12mm.

En cas d'application du produit au pistolet, diluer le produit à l'eau (10% maximum)

#### Entretien

«ARGILE mat velouté» peut être nettoyé avec une éponge humide. Eviter les lessivages agressifs. Utiliser des détergents doux si nécessaire. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon).

#### Sécurité

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.  
Conserver hors de la portée des enfants.

*En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.*

*Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.*

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne  
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise  
95611 Cergy-Pontoise Cedex  
33 (0)1 34 44 11 00 - [contact@ARGILE-peinture.com](mailto:contact@ARGILE-peinture.com)  
[ARGILE-peinture.com](http://ARGILE-peinture.com)

SAS au capital de 204 300 euros  
RCS Pontoise B 482 157 484  
SIRET 482 157 484 00031  
TVA FR25482157484