

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE primaire universel

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE primaire universel» est une peinture en phase aqueuse, utilisée comme primaire d'accrochage sur matériaux durs et lisses, avant l'application des peintures ARGILE.
Destination	Tous supports courants en intérieur et en extérieur : bardages, PVC, plastique dur, mélaminé, bois et dérivés du bois, anciennes peintures satinées ou brillantes.
Avantages	Garnissant Opacifiant Tendu Excellent pouvoir d'accrochage.
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140 g /litre (2010). Ce produit contient max 70 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Satin – tendu
Application	Brosse Pistolet Rouleau (polyamide texturé ou microfibre 6/8 mm, mousse floquée) Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,43
Rendement	10 – 12 m ² au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 7°C Maximum 30°C
Humidité relative	Intérieur : Max 60% / Extérieur : Max 80%
Dilution	Eau
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	Blanc. Peut être teinté à l'aide de colorants universels compatibles, 3% maximum
Conditionnements	0.75L - 2.5L - 5L

MISE EN ŒUVRE

Destination	L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1.
Préparation des supports	<p>«ARGILE primaire universel», s'applique, après préparation d'usage (nettoyage, lessivage, ponçage, époussetage...) en intérieur et en extérieur sur les supports suivants :</p> <p>Sur anciennes peintures laque satinée ou brillante, retirer les parties non adhérentes, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.</p> <p>Sur métaux non ferreux, PVC, plastique dur, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée. Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).</p> <p>Sur bois et dérivés de bois (mélaminé, stratifié), après préparation (nettoyage, dégraissage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.</p> <p>Sur red cedar ou bois particulièrement gras, nous consulter.</p> <p>Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis), retirer les parties non adhérentes, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel» non diluée.</p>
Application	<p>Appliquer dans des conditions normales de température, d'hygrométrie et d'aération. Se conformer au DTU 59-1.</p> <p>Bien remuer manuellement le produit dans le pot avant utilisation.</p>
Sécurité	Consulter nos fiches de données de sécurité. Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
33 (0)1 34 44 11 00 - contact@ARGILE-peinture.com
ARGILE-peinture.com

SAS au capital de 204 300 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET 482 157 484 00031
TVA FR25482157484